

Tehniskie dati

Jowat 445.54 Kontaktlīme

Kontaktlīme uz polihloroprēna (CR) bāzes augstspiediena laminātu (HPL), skaidu plātņu, kokšķiedru plātņu (HDF, MDF, LDF), gumiju, filcu, dažādas plastmasu salīmēšanai savstarpēji un pie metāla, koka, auduma, filca un citiem materiāliem. Pielietojams arī, lai kvalitatīvi salīmētu putu materiālus.

PRODUKTA ĪPAŠĪBAS

Pirms lietošanas kārtīgi samaisīt! Viegli izpūšama, lieliska saķere, izcila izturība pie augstām temperatūrām. Jāuzklāj uz abu līmējamo materiālu virsmām ar otu vai zobainu špaktelļāpstiņu, vai ar pūšamo pistoli. Apvērtošanas laiks 2 – 5min. Salieciet kopā un kārtīgi sapsēdējiet.

TEHNISKIE DATI

Viskozitāte (mPas):	aptuveni 340 (Hoeppler)
Cietās vielas (%):	aptuveni 18
Blīvums (g/cm ³):	aptuveni 0.84
Ārējais izskats:	sarkana

TĪRĪŠANA

Izmantojot tīrītāju Jowat 401.10.

UZGLABĀŠANA

Var uzglabāt 6 mēnešus pēc piegādes datuma no ražotnes, kārtīgi noslēgtā oriģināliepakojumā, sausā un vēsā vietā (15°C - 25°C).

IEPAKOJUMS

Iepakojuma veids un vienības pēc pieprasījuma.

PIEZĪMES

Lai iegūtu vairāk informāciju par apstrādi, transportēšanu, likvidēšanu, lūdzu, apskatieties būtisko informāciju drošības datu sarakstā. Informācija tehnisko datu lapā ir balstīta uz testiem ražotāja laboratorijās, tomēr var neaptvert visus parametrus katram specifiskam pielietošanas gadījumam. Informācija, kas ir sniegta datu lapā, negarantē izpildījumu un nesniedz garantiju produkta īpašībām, kondīcijai vai kvalitātei. Ražotājs neuzņemas atbildību par sniegtajiem tehniskajiem datiem.